



Випробувальний центр ТОВ «ТЕСТ»



2Н365
(ДСТУ ISO/IEC 17025)



“Затверджую”

Керівник ВЦ ТОВ «ТЕСТ»

О.О. Абрамов

“ 26 ” серпня 2016 р.

ПРОТОКОЛ № 7/PM-16

ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ ЗАЙМИСТОСТІ ЗГІДНО З ДСТУ Б В.1.1-2-97 ЗРАЗКІВ
ПЛИТИ OSB-3, ЩО ОБРОБЛЕНО РЕЧОВИНОЮ ВОГНЕЗАХИСНОЮ (ЗАСІБ ВОГНЕБІОЗАХИСНИЙ)
«АММОКОТЕ WS» ВИРОБНИЦТВА ТОВ «КОВЛАР ГРУП»

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)
 екземпляр: №2 (ВЦ ТОВ «ТЕСТ»)

Висновок: Згідно з 5.1 ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) плита OSB-3 завтовшки 22 мм, яка оброблена речовиною вогнезахисною «Аммокоте WS», виробництва ТОВ «КОВЛАР ГРУП», з середньою загальною витратою робочого розчину 589,3 г/м² (див. розділ “Зразки для випробувань”), належать до матеріалів групи займистості В1 (за пожежно-технічною класифікацією 2.4 ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва - важкозаймисті матеріали).

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 7/РМ-16 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом. Копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ВЦ ТОВ “ТЕСТ”.
3. Дія протоколу не поширюється на продукцію в разі зміни її конструктивного виконання та (або) характеристик матеріалів, з яких вона виготовлена.

Зав. лабораторії
к.т.н., с.н.с.



А.В.Довбиш

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВ "ТЕСТ"
Док.ПРОТ № 7/РМ-16 від 26.08.16р
Аркуш 5 Аркушів 6 Екз 1 #Підпис 