

Ammokote® WW

від 08.01.26 р.

стор. 1 з 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**Торгова назва**

Засіб вогнебіозахисний Ammokote WW.

Опис

Ammokote WW відноситься до вогнезахисних матеріалів інтумесцентного типу (фарба, яка терморозширюється), які складаються з антипіренів, коксо- та газоутворювачів і наповнювачів у водній дисперсії полімеру. Не містить боратів та силіконів.

Вогнезахисний покрив Ammokote WW має антибактеріальні (антисептичні та біозахисні) властивості та захищає деревину від біологічного руйнування, розвитку синяви, утворення цвілі та росту грибів.

Галузь застосування

Для вогнезахисту деревини та виробів з неї – дерев'яних конструкцій горищних покриттів та покрівлі, дерев'яних риштувань мансардних поверхів житлових будинків, дерев'яних елементів на шляхах евакуації у будинках усіх ступенів вогнестійкості, а також внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, дизель- та електропотягів.

Фізико-хімічні характеристики

Колір	білий
Вміст нелетких речовин, не менше, %	50
Динамічна в'язкість, Па·с (20 °С, шпindel №6, 20 rpm)	10 - 20
Густина, г/см ³ (20 °С)	1,18 - 1,25
Час висихання покриття до ступеня 3, не більше, год	2
Умови експлуатації (на прикладі умов за ДСТУ EN 16623), тип	Z2; Z1, Y (з захисним шаром)
Прогнозований термін придатності, років	10 - 25

Схвалення/класифікація

- Згідно з сертифікатами відповідності №UA.032.СС.0092-22 від 20.06.2022 р., №UA.032.СС.0218-22 від 11.10.2022 р., №UA.032.СС.0219-22 від 11.10.2022 р., які видані ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів» вогнезахисний покрив забезпечує І-у групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363-98, групу Г1, В1, Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7, а також групу важкогорючих матеріалів та матеріалів, що не поширюють полум'я по поверхні І1.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/41271 від 27.09.2018 р., виданий Держслужбою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ammokote WW відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України.
- Паспорт безпеки №06/2026/UA відповідно до Регламенту (ЄС) 1907/2006.
Згідно з Директивою 2004/42/ЄС відноситься до підкатегорії A/9 (WB), ЛОС < 140 г/л та згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 не класифікується як небезпечна хімічна речовина.

Упаковка

Металеві відра масою 25 кг.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнезахисна обробка Ammokote WW полягає в нанесенні на поверхню деревини засобу та, за необхідності, захисного або декоративного лакофарбового покриття.

Умови застосування: при температурі від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря до 80 %.

Застосування матеріалів системи вогнезахисного покриття повинен здійснювати лише кваліфікований персонал відповідно до актуалізованої версії «Регламенту робіт з вогнезахисту на засіб вогнебіозахисний Ammokote WW».

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до нашої служби технічної підтримки.

Ammokote® WW

від 08.01.26 р.

стор. **2 з 2**

Підготовка поверхні

Поверхня дерев'яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям, а також від наявного лакофарбового покриття. Деревина повинна бути сухою, без гнильних ушкоджень, вологість не повинна перевищувати 15-18 %.

Нанесення засобу на раніше вогнезахиснену деревину (у тому числі й з вогнезахисним просоченням) потребує погодження з виробником засобу.

У разі виникнення питань щодо придатності поверхні деревини до нанесення вогнезахисного засобу треба зв'язатися з нашою службою технічної підтримки.

Застосування Ammokote WW

Перед застосуванням Ammokote WW треба ретельно перемішати міксером з гвинтовою насадкою.

Дозволяється додавати до 5 % питної води кімнатної температури.

Засіб може наноситися як механізованим способом (агрегатами пневматичного або безповітряного розпилення) так і вручну за допомогою пензлів та валиків.

Міжшарова сушка покриття повинна становити близько 3 годин при температурі повітря не нижче 15 °C і вологості повітря 70 %.

Застосування захисних та декоративних покриттів

Для захисту від впливів навколишнього середовища або для надання вогнезахисному покриттю Ammokote WW інших кольорових відтінків необхідно нанесення захисних або декоративних лакофарбових покриттів. Застосування захисних або декоративних лакофарбових матеріалів можливе за умови повного висихання Ammokote WW.

У якості захисних або декоративних покриттів рекомендується використовувати Ammokote TOP та Ammokote TOP-W.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування здійснюється усіма видами критого транспорту.

Умови транспортування та зберігання – при температурі від +5 °C до +30 °C та вологості повітря до 70%.

Термін зберігання – 18 міс з дати виробництва.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Для отримання будь якої додаткової інформації прохання звертатися в нашу службу технічної підтримки. Більш повну технічну інформацію та документацію, яка згадана у цій технічній специфікації, можливо отримати на сторінці:

<https://ammokote.com/uk/product/vognezahisna-farba-ammokote-WW/>.

Виробник/Постачальник

ТОВ Ковлар Груп

04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г

+38 (067) 323 24 30

www.ammokote.com, info@kovlargroup.com