

Ammokote® WW

від 09.01.24

стор. 1 з 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Торгова назва

Засіб вогнебіозахисний Ammokote® WW.

Опис

Ammokote® WW відноситься до вогнезахисних матеріалів інтумесцентного типу (фарба, яка терморозширюється), які складаються з антипіренів, коксо- та газоутворювачів і наповнювачів у водній дисперсії полімеру. Не містить боратів та силіконів.

Вогнезахисний покрив Ammokote® WW має антибактеріальні (антисептичні та біозахисні) властивості та захищає деревину від біологічного руйнування, розвитку синяви, утворення цвілі та росту грибів.

Галузь застосування

Для вогнезахисту деревини та виробів з неї – дерев'яних конструкцій горищних покриттів та покрівлі, дерев'яних риштувань мансардних поверхів житлових будинків, дерев'яних елементів на шляхах евакуації у будинках усіх ступенів вогнестійкості, а також внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, дизель- та електропотягів.

Фізико-хімічні характеристики

Колір	білий
Вміст нелетких речовин, не менше, %	50
Динамічна в'язкість, Па·с (20 °С, шпindelь №6, 20 rpm)	10 - 20
Густина, г/см ³ (20 °С)	1,18 - 1,25
Час висихання покриву до ступеня 3, не більше, год	2
Умови експлуатації (на прикладі умов за ДСТУ EN 16623), тип	Z2; Z1; Y (з захисним шаром)
Прогнозований термін придатності, років	10 - 25

Схвалення/класифікація

- Сертифікати відповідності №UA.032.СС.0092-22 від 20.06.2022 р., №UA.032.СС.0218-22 від 11.10.2022 р., №UA.032.СС.0219-22 від 11.10.2022 р. видані ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів». За результатами вогневих випробувань Ammokote® WW забезпечує I-у групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363-98, групу Г1, В1, Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7, а також групу важкогорючих матеріалів та матеріалів, що не поширюють полум'я по поверхні І1.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/41271 від 27.09.2018 р., виданий Держслужбою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ammokote® WW відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України.
- Паспорт безпеки №03/2021/UA відповідно до Регламенту (ЄС) 1907/2006. Згідно з Директивою 2004/42/ЄС відноситься до підкатегорії A/9 (WB), ЛОС < 140 г/л та згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 не класифікується як небезпечна хімічна речовина.

Упаковка

Металеві відра масою 25 кг.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнезахисна обробка Ammokote® WW полягає в нанесенні на поверхню деревини засобу та, за необхідності, захисного або декоративного лакофарбового покриву.

Умови застосування: при температурі від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря до 80 %.

Застосування матеріалів системи вогнезахисного покриву повинен здійснювати лише кваліфікований персонал відповідно до актуалізованої версії «Регламенту робіт з вогнезахисту на засіб вогнезахисний Ammokote® WW».

За додатковою інформацією прохання зв'язатись з нашою службою технічної підтримки.

Ammokote® WW

від 09.01.24

стор. 2 з 2

Підготовка поверхні

Поверхня дерев'яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям, а також від наявного лакофарбового покриття. Деревина повинна бути сухою, без гнильних ушкоджень, вологість не повинна перевищувати 15-18 %.

Нанесення засобу на раніше вогнезахиснену деревину (у тому числі й з вогнезахисним просоченням) потребує погодження з виробником засобу.

У разі виникнення питань щодо придатності поверхні деревини до нанесення вогнезахисного засобу треба зв'язатися з нашою службою технічної підтримки.

Застосування Ammokote® WW

Перед застосуванням Ammokote® WW треба ретельно перемішати міксером з гвинтовою насадкою.

Дозволяється додавати до 5 % води кімнатної температури.

Засіб може наноситися як механізованим способом (агрегатами пневматичного або безповітряного розпилення) так і вручну за допомогою пензлів та валиків.

Міжшарова сушка покриття повинна становити близько 3 годин при температурі повітря не нижче 15 °C і вологості повітря 70 %.

Застосування захисних та декоративних покриттів

Для захисту від впливів навколишнього середовища або для надання вогнезахисному покриттю Ammokote® WW інших кольорових відтінків необхідно нанесення захисних або декоративних лакофарбових покриттів.

Застосування захисних або декоративних лакофарбових матеріалів можливе за умови повного висихання Ammokote® WW.

У якості захисних або декоративних покриттів рекомендується використовувати Ammokote® TOP або інші лакофарбові матеріали, перелік яких надано виробником Ammokote® WW.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування здійснюється усіма видами критого транспорту.

Умови транспортування та зберігання – при температурі від +5 °C до +30 °C та вологості повітря до 70%.

Строк зберігання – 12 міс з дати виробництва.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Для отримання будь якої додаткової інформації прохання звертатися в нашу службу технічної підтримки. Більш повну технічну інформацію та документацію, яка згадана у цій технічній специфікації, можливо отримати на сторінці:

<https://ammokote.com/uk/product/vognezahisna-farba-ammokote-WW/>.

Виробник/Постачальник

ТОВ Ковлар Груп

04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г

+38 (044) 331 24 30; +38 (067) 323 24 30

www.ammokote.com, info@kovlargroup.com