



ЦСМВ
ССМ&G

ДОДАТОК 1
до сертифіката відповідності
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0150-26 від 28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (фарба з реактивною властивістю) «Засіб вогнезахисний «Атмокот MS-90» для вогнезахисту сталевих несучих будівельних конструкцій від коефіцієнта перерізу сталевих конструкцій для проектних температур від 400°C до 750 °C для забезпечення класу вогнестійкості R 30.

Проектна температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина, δ , м	Коефіцієнт перерізу, Am/V , м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 30							
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектною, мм							
0,01563	64	0,26	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,01429	70	0,29	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,01250	80	0,34	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,01111	90	0,39	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,01000	100	0,43	0,28	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00909	110	0,48	0,31	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00833	120	0,52	0,34	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00769	130	0,56	0,38	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00714	140	0,60	0,40	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00667	150	0,64	0,43	0,26	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00625	160	0,68	0,46	0,28	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00588	170	0,71	0,48	0,30	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00556	180	0,75	0,51	0,32	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00526	190	0,78	0,53	0,33	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00500	200	0,81	0,56	0,35	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00476	210	0,84	0,58	0,37	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00455	220	0,87	0,60	0,38	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00435	230	0,90	0,62	0,40	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00417	240	0,92	0,64	0,41	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00400	250	0,95	0,66	0,42	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00385	260	0,98	0,68	0,44	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00370	270	1,00	0,70	0,45	0,24	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00357	280	1,03	0,72	0,46	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00345	290	1,05	0,73	0,48	0,26	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00333	300	1,07	0,75	0,49	0,27	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00323	310	1,09	0,77	0,50	0,28	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00313	320	1,11	0,78	0,51	0,28	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00303	330	1,13	0,80	0,52	0,29	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00294	340	1,15	0,81	0,53	0,30	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00286	350	1,17	0,83	0,54	0,30	0,22	0,22	0,22	0,22
0,00282	355	1,18	0,83	0,55	0,31	0,22	0,22	0,22	0,22

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body

М.П./Stamp



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
ССМ&С

ДОДАТОК 2
до сертифіката відповідності
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0150-26 від 28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (фарба з реактивною властивістю) «Засіб вогнезахисний «Аmmokote MS-90» для вогнезахисту сталевих несучих будівельних конструкцій від коефіцієнта перерізу сталевих конструкцій для проектних температур від 400°C до 750 °C для забезпечення класу вогнестійкості R 45.

Проектна температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина, δ , м	Коефіцієнт перерізу, Am/V , м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 45							
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектної, мм							
0,01563	64	0,64	0,49	0,37	0,28	0,22	0,22	0,22	0,22
0,01429	70	0,70	0,54	0,41	0,31	0,22	0,22	0,22	0,22
0,01250	80	0,80	0,62	0,48	0,36	0,26	0,22	0,22	0,22
0,01111	90	0,90	0,70	0,54	0,41	0,30	0,21	0,22	0,22
0,01000	100	0,99	0,77	0,60	0,46	0,34	0,24	0,22	0,22
0,00909	110	1,07	0,85	0,66	0,51	0,38	0,27	0,22	0,22
0,00833	120	1,16	0,91	0,72	0,55	0,42	0,30	0,22	0,22
0,00769	130	1,24	0,98	0,77	0,60	0,45	0,33	0,22	0,22
0,00714	140	1,31	1,04	0,82	0,64	0,48	0,35	0,24	0,22
0,00667	150	1,39	1,10	0,87	0,68	0,52	0,38	0,26	0,22
0,00625	160	1,46	1,16	0,92	0,72	0,55	0,40	0,28	0,22
0,00588	170	1,53	1,22	0,96	0,75	0,58	0,43	0,29	0,22
0,00556	180	1,59	1,27	1,01	0,79	0,61	0,45	0,31	0,22
0,00526	190	1,66	1,32	1,05	0,82	0,63	0,47	0,33	0,20
0,00500	200	-	1,37	1,09	0,86	0,66	0,49	0,34	0,22
0,00476	210	-	1,42	1,13	0,89	0,69	0,51	0,36	0,23
0,00455	220	-	1,47	1,17	0,92	0,71	0,53	0,38	0,24
0,00435	230	-	1,51	1,21	0,95	0,74	0,55	0,39	0,25
0,00417	240	-	1,56	1,24	0,98	0,76	0,57	0,40	0,26
0,00400	250	-	1,60	1,28	1,01	0,78	0,59	0,42	0,27
0,00385	260	-	1,64	1,31	1,04	0,80	0,60	0,43	0,28
0,00370	270	-	1,68	1,34	1,06	0,83	0,62	0,44	0,29
0,00357	280	-	-	1,38	1,09	0,85	0,64	0,46	0,30
0,00345	290	-	-	1,41	1,11	0,87	0,65	0,47	0,31
0,00333	300	-	-	1,44	1,14	0,89	0,67	0,48	0,32
0,00323	310	-	-	1,47	1,16	0,91	0,69	0,49	0,33
0,00313	320	-	-	1,49	1,19	0,92	0,70	0,50	0,33
0,00303	330	-	-	1,52	1,21	0,94	0,71	0,52	0,34
0,00294	340	-	-	1,55	1,23	0,96	0,73	0,53	0,35
0,00286	350	-	-	1,57	1,25	0,98	0,74	0,54	0,36
0,00282	355	-	-	1,59	1,26	0,99	0,75	0,54	0,36

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body

М.П./Stamp
код 36038552

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 3
до сертифіката відповідності
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0150-26 від 28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (фарба з реактивною властивістю) «Засіб вогнезахисний «Аммокот MS-90» для вогнезахисту сталевих несучих будівельних конструкцій від коефіцієнта перерізу сталевих конструкцій для проектних температур від 400°C до 750 °C для забезпечення класу вогнестійкості R 60.

Проектна температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина, δ , м	Коефіцієнт перерізу, $\Delta m/V$, м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 60							
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектної, мм							
0,01563	64	1,02	0,83	0,68	0,56	0,45	0,36	0,29	0,22
0,01429	70	1,11	0,91	0,75	0,61	0,50	0,40	0,32	0,25
0,01250	80	1,26	1,04	0,85	0,70	0,58	0,47	0,38	0,29
0,01111	90	1,40	1,16	0,95	0,79	0,65	0,53	0,43	0,34
0,01000	100	1,54	1,27	1,05	0,87	0,72	0,59	0,48	0,38
0,00909	110	1,67	1,38	1,14	0,95	0,79	0,65	0,53	0,42
0,00833	120	-	1,48	1,23	1,02	0,85	0,70	0,57	0,46
0,00769	130	-	1,58	1,32	1,10	0,91	0,75	0,62	0,50
0,00714	140	-	1,68	1,40	1,17	0,97	0,80	0,66	0,53
0,00667	150	-	-	1,48	1,23	1,03	0,85	0,70	0,57
0,00625	160	-	-	1,55	1,30	1,08	0,90	0,74	0,60
0,00588	170	-	-	1,63	1,36	1,14	0,94	0,78	0,63
0,00556	180	-	-	-	1,42	1,19	0,99	0,82	0,66
0,00526	190	-	-	-	1,48	1,24	1,03	0,85	0,70
0,00500	200	-	-	-	1,54	1,29	1,07	0,89	0,72
0,00476	210	-	-	-	1,59	1,33	1,11	0,92	0,75
0,00455	220	-	-	-	1,64	1,33	1,15	0,95	0,78
0,00435	230	-	-	-	-	1,42	1,19	0,98	0,81
0,00417	240	-	-	-	-	1,46	1,22	1,01	0,83
0,00400	250	-	-	-	-	1,50	1,26	1,04	0,86
0,00385	260	-	-	-	-	1,54	1,29	1,07	0,88
0,00370	270	-	-	-	-	1,58	1,32	1,10	0,91
0,00357	280	-	-	-	-	1,62	1,36	1,13	0,93
0,00345	290	-	-	-	-	1,66	1,39	1,15	0,95
0,00333	300	-	-	-	-	-	1,42	1,18	0,97
0,00323	310	-	-	-	-	-	1,45	1,20	0,99
0,00313	320	-	-	-	-	-	1,47	1,23	1,01
0,00303	330	-	-	-	-	-	1,50	1,25	1,03
0,00294	340	-	-	-	-	-	1,53	1,28	1,05
0,00286	350	-	-	-	-	-	1,56	1,30	1,07
0,00282	355	-	-	-	-	-	1,57	1,31	1,08

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body

M.P./Stamp

М.П. / Штамп

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК 4

до сертифіката відповідності
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0150-26 від 28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (фарба з реактивною властивістю) «Засіб вогнезахисний «Аммокот MS-90» для вогнезахисту сталевих несучих будівельних конструкцій від коефіцієнта перерізу сталевих конструкцій для проектних температур від 400°C до 750 °C для забезпечення класу вогнестійкості R 90.

Проектна температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина, δ , м	Коефіцієнт перерізу, $\Delta m/V$, м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 90							
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектної, мм							
0,01563	64	-	1,52	1,30	1,12	0,97	0,84	0,73	0,64
0,01429	70	-	1,65	1,42	1,22	1,06	0,92	0,80	0,70
0,01250	80	-	-	1,60	1,38	1,20	1,05	0,92	0,80
0,01111	90	-	-	-	1,54	1,34	1,17	1,02	0,90
0,01000	100	-	-	-	-	1,47	1,29	1,13	0,99
0,00909	110	-	-	-	-	1,60	1,40	1,22	1,08
0,00833	120	-	-	-	-	-	1,50	1,32	1,16
0,00769	130	-	-	-	-	-	1,61	1,41	1,24
0,00714	140	-	-	-	-	-	-	1,50	1,32
0,00667	150	-	-	-	-	-	-	1,59	1,40
0,00625	160	-	-	-	-	-	-	1,67	1,47
0,00588	170	-	-	-	-	-	-	-	1,54
0,00556	180	-	-	-	-	-	-	-	1,61
0,00526	190	-	-	-	-	-	-	-	1,68

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисним матеріалом (фарба з реактивною властивістю) «Засіб вогнезахисний «Аммокот MS-90» для вогнезахисту сталевих несучих будівельних конструкцій від коефіцієнта перерізу сталевих конструкцій для проектних температур від 400°C до 750 °C для забезпечення класу вогнестійкості R 120

Проектна температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина, δ , м	Коефіцієнт перерізу, $\Delta m/V$, м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 120							
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектної, мм							
0,01563	64	-	-	-	-	1,49	1,32	1,18	1,06
0,01429	70	-	-	-	-	1,62	1,44	1,29	1,15
0,01250	80	-	-	-	-	-	1,63	1,46	1,30
0,01111	90	-	-	-	-	-	-	1,62	1,45
0,01000	100	-	-	-	-	-	-	-	1,59

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 5
до сертифіката відповідності
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0150-26 від 28 вересня 2026 р. до 27 вересня 2030 р.

Класифікація стійкості до впливу зовнішніх (кліматичних) умов
відповідно до ДСТУ EN 16623:2015 для системи із реактивним покриттям
вогнезахисним матеріалом «Засіб вогнезахисний «Аммоkote MS-90»

Наявність зовнішнього захисного покриття	Класифікація стійкості до впливу зовнішніх (кліматичних) умов	
	Тип відповідно до ДСТУ EN 16623:2015 п.5.3 табл.1	Термін експлуатації вогнезахисного покриття
Без зовнішнього покриття	Тип Z ₂	Відповідно до Декларації виробника

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)