

Ammokote® MF-180

від 08.01.26 р.

стор. 1 з 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Торгова назва

Засіб вогнезахисний Ammokote MF-180.

Опис

Ammokote MF-180 відноситься до вогнезахисних матеріалів інтумесцентного типу (фарба, що терморозширюється), які складаються з антипіренів, коксо- та газоутворювачів, наповнювачів у водній дисперсії синтетичних смол.

Ammokote MF-180 є вогнезахисним засобом з низьким вмістом ЛОС та підвищеними екологічними характеристиками при застосуванні та експлуатації. Нанесений вогнезахисний покрив на поверхні кабелю не потребує зниження допустимих струмових навантажень.

Галузь застосування

Для вогнезахисту кабелю, кабельних ліній та їх конструктивних елементів, а також елементів кабельних проходок та інших інженерних комунікацій.

Фізико-хімічні характеристики

Колір	білий
Вміст нелетких речовин, не менше, %	65
Динамічна в'язкість (20 °С, шпindel №6, 20 rpm), Па·с, не менше	20
Теоретична витрата для товщини сухого шару 1 мм, кг/м ²	1,8
Час висихання покриття до ступеня 3, не більше, год	3
Прогнозований термін придатності, років	10 - 25

Схвалення/класифікація

- Згідно з сертифікатами відповідності №UA.10175.CC.0056-24 від 17.04.2024 р., № UA.032.CC.0221-22 від 11.10.2022 р. та №UA.10175.CC.0055-24 від 17.04.2024 р., які видані ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів», вогнезахисний покрив забезпечує непоширення полум'я по поверхні ізолюваних проводів та кабелів, прокладених у пучках за категорією A F/ R та забезпечує ущільнення проходів інженерних комунікацій крізь будівельні конструкції до EI 180 у складі систем конструктивного вогнезахисту Ammokote CP-180 та Ammokote SCS-K
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/22131 від 11.07.2017 р., виданий Держслужбою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ammokote MF-180 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України.
- Паспорт безпеки №07/2026/UA відповідно до Регламенту (ЄС) 1907/2006.
Згідно з Директивою 2004/42/ЄС відноситься до підкатегорії вмісту ЛОС A/9 (WB) < 140 г/л та згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 не класифікується як небезпечна хімічна речовина.

Упаковка

Металеві відра масою 25 кг.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнезахисна обробка засобом полягає в нанесенні на підготовлену поверхню вогнезахисного засобу та, за необхідності, захисного або декоративного лакофарбового покриття.

Умови застосування: при температурі від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 80%.

Застосування матеріалів системи вогнезахисного покриття повинен здійснювати лише кваліфікований персонал відповідно до «Регламенту робіт з вогнезахисту на засіб вогнезахисний Ammokote MF-180».

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до нашої служби технічної підтримки.

Підготовка поверхні

До початку вогнезахисних робіт повинні бути змонтовані всі кабельні лінії та інші інженерні комунікації. Поверхня повинна бути сухою й очищеною від пилу, жирних плям, залишків будівельних матеріалів та інших включень.

Ammokote® MF-180

від 08.01.26 р.

стор. 2 з 2

У разі виникнення питань, щодо придатності поверхні до нанесення вогнезахисного засобу зв'язатися з нашою службою технічної підтримки.

Застосування Ammokote MF-180

Перед застосуванням Ammokote MF-180 треба ретельно перемішати міксером з гвинтовою насадкою. Дозволяється додавати до 5 % питної води кімнатної температури.

Безповітряне розпилення:

- тиск мін. – 180 - 220 бар;
- діаметр сопла – 0,019" - 0,027";
- внутрішній діаметр шлангів – 8 - 10 мм.

Час висихання Ammokote MF-180 залежить від низки факторів: температурно-вологісних параметрів навколишнього середовища, руху повітря, кількості та товщини нанесених шарів тощо.

Товщина мокрого шару, мм	Ступень висихання	Температура, °C		
		15	25	35
0,5	до ступеня 3 повне висихання	6 годин	2 години	1 година
		18 годин	5 годин	2 години
0,8	до ступеня 3 повне висихання	9 годин	2 години	2 години
		27 годин	9 годин	6 годин

Примітка: дані таблиці наведені як довідкові.

Застосування захисних та декоративних покриттів

Для захисту від впливів навколишнього середовища або для надання вогнезахисному покриттю Ammokote MF-180 інших кольорових відтінків необхідно нанесення захисних або декоративних лакофарбових покриттів.

Застосування захисних або декоративних лакофарбових матеріалів можливе за умови повного висихання Ammokote MF-180.

У якості захисних або декоративних покриттів рекомендується використовувати Ammokote TOP та Ammokote TOP-W

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування здійснюється усіма видами критого транспорту.

Умови транспортування та зберігання – при температурі від +5 °C до +30 °C та вологості повітря до 70%.

Термін зберігання – 18 міс з дати виробництва.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Для отримання будь якої додаткової інформації прохання звертатися в нашу службу технічної підтримки. Більш повну технічну інформацію та документацію, яка згадана у цій технічній специфікації, можливо отримати на сторінках:

<https://ammokote.com/uk/product/vognezahisna-farba-ammokote-MF-180/>

<https://ammokote.com/uk/products/vognezahist-inzhenernih-komunikatsij-ta-povitroprovodiv/>.

Виробник/Постачальник

ТОВ Ковлар Груп

04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г

+38 (067) 323 24 30

www.ammokote.com, info@kovlargroup.com