

Ammokote® WS

від 08.01.26 р.

стор. 1 з 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Торгова назва

Засіб вогнебіозахисний Ammokote WS.

Опис

Ammokote WS відноситься до вогнезахисних матеріалів інтумесцентного типу (фарба, яка терморозширюється), що складаються з антипіренів, коксо- та газотворювачів, наповнювачів та розчину полімеру в органічному розчиннику. Не містить боратів та силіконів.

Вогнезахисний покриття Ammokote WS має антибактеріальні (антисептичні та біозахисні) властивості та захищає деревину від біологічного руйнування, розвитку синяви, утворення цвілі та розвитку грибів.

Галузь застосування

Для вогнезахисту деревини та виробів з неї – дерев'яних елементів горючих конструкцій та покритті, дерев'яних риштувань мансардних поверхів житлових будинків тощо.

Фізико-хімічні характеристики

Колір	білий
Вміст нелетких речовин, не менше, %	50
Динамічна в'язкість, Па·с (20 °С, шпindel №6, 20 rpm)	10 - 20
Густина, г/см ³ (20 °С)	1,20 - 1,25
Час висихання покриття до ступеня 3, не більше, год	2
Умови експлуатації (на прикладі умов за ДСТУ EN 16623), тип	Z2; Z1, Y (з захисним шаром)
Прогнозований термін придатності, років	10 - 25

Схвалення/класифікація

- Згідно з сертифікатом відповідності №UA.032.CC.0220-22 від 11.10.2022 р. виданим ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів» вогнезахисний покриття забезпечує І-у групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363-98 та групу Г1, В1 за ДБН В.1.1-7.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/15073 від 11.08.2021 р., виданий Держслужбою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ammokote WS відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Паспорт безпеки №09/2026/UA відповідно до Регламенту (ЄС) 1907/2006. Згідно з Директивою 2004/42/ЄС відноситься до підкатегорії A/9 (SB), ЛОС < 500 г/л. Регламентом (ЄС) № 1272/2008 класифікується як небезпечна хімічна речовина: клас 2.

Упаковка

Металеві відра масою 25 кг.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнезахисна обробка Ammokote WS полягає в нанесенні на поверхню деревини засобу та, за необхідності, захисного або декоративного лакофарбового покриття.

Умови застосування: при температурі від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря до 80%.

Застосування матеріалів системи вогнезахисного покриття повинен здійснювати лише кваліфікований персонал відповідно до актуалізованої версії «Регламенту робіт з вогнезахисту на засіб вогнебіозахисний Ammokote WS».

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до нашої служби технічної підтримки.

Підготовка поверхні

Поверхня дерев'яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям, а також від наявного лакофарбового покриття. Деревина повинна бути сухою, без гнильних ушкоджень, вологість не повинна перевищувати 15-18 %.

Ammokote® WS

від 08.01.26 р.

стор. 2 з 2

Нанесення засобу на раніше оброблену деревину (у тому числі й з вогнезахисним просоченням) потребує погодження з виробником засобу.

У разі виникнення питань, щодо придатності поверхні деревини до нанесення вогнебіозахисного засобу зв'язатися з нашою службою технічної підтримки.

Застосування Ammokote WS

Перед застосуванням Ammokote WS треба ретельно перемішати міксером з гвинтовою насадкою. Розбавляти засіб не рекомендується. За необхідності допускається додавати до 7 % розчинника «Ammokote Solvent». Використання інших марок розчинників вимагає узгодження з виробником засобу. Засіб може наноситися як механізованим способом (агрегатами пневматичного або безповітряного розпилення) так і вручну за допомогою пензлів та валиків. Міжшарова сушка покриття повинна становити близько 2 годин при температурі повітря не нижче 15 °C і вологості повітря 70 %.

Застосування захисних та декоративних покриттів

Для захисту від впливів навколишнього середовища або для надання вогнезахисному покриттю Ammokote WS інших кольорових відтінків необхідно нанесення захисних або декоративних лакофарбових покриттів. Застосування захисних або декоративних лакофарбових матеріалів можливе за умови повного висихання Ammokote WS.

У якості захисних або декоративних покриттів рекомендується використовувати Ammokote TOP та Ammokote TOP-W.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування здійснюється усіма видами критого транспорту. Умови транспортування та зберігання – при температурі від -20 °C до +30 °C та вологості повітря до 70%. Термін зберігання – 18 міс з дати виробництва.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Для отримання будь якої додаткової інформації прохання звертатися в нашу службу технічної підтримки. Більш повну технічну інформацію та документацію, яка згадана у цій технічній специфікації, можливо отримати на сторінці:

<https://ammokote.com/uk/product/vognezahisna-farba-ammokote-WS/>.

Виробник/Постачальник

ТОВ Ковлар Груп
04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г
+38 (067) 323 24 30
www.ammokote.com, info@kovlargroup.com