

Ammokote® WS

від 09.01.24

стор. 1 з 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Торгова назва

Засіб вогнебіозахисний Ammokote® WS.

Опис

Ammokote® WS відноситься до вогнезахисних матеріалів інтумесцентного типу (фарба, яка терморозширюється), що складаються з антипіренів, коксо- та газоутворювачів, наповнювачів та розчину полімеру в органічному розчиннику. Не містить боратів та силіконів.

Вогнезахисний покриття Ammokote® WS має антибактеріальні (антисептичні та біозахисні) властивості та захищає деревину від біологічного руйнування, розвитку синяви, утворення цвілі та розвитку грибів.

Галузь застосування

Для вогнезахисту деревини та виробів з неї – дерев'яних елементів горючих конструкцій та покрівлі, дерев'яних риштувань мансардних поверхів житлових будинків тощо.

Фізико-хімічні характеристики

Колір	білий
Вміст нелетких речовин, не менше, %	50
Динамічна в'язкість, Па·с (20 °С, шпindelь №6, 20 rpm)	10 - 20
Густина, г/см ³ (20 °С)	1,20 - 1,25
Час висихання покриття до ступеня 3, не більше, год	2
Умови експлуатації (на прикладі умов за ДСТУ EN 16623), тип	Z2; Z1, Y (з захисним шаром)
Прогнозований термін придатності, років	10 - 25

Схвалення/класифікація

- Сертифікат відповідності №UA.032.CC.0220-22 від 11.10.2022 р. виданий ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів».
За результатами вогневих випробувань Ammokote® WS забезпечує І-у групу вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363-98 та групу Г1, В1 за ДБН В.1.1-7.
- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2-18-1/15073 від 11.08.2021 р., виданий Держслужбою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ammokote® WS відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України.

Паспорт безпеки №04/2021/UA відповідно до Регламенту (ЄС) 1907/2006.

Згідно з Директивою 2004/42/ЄС відноситься до підкатегорії A/9 (SB), ЛОС < 500 г/л. Регламентом (ЄС) № 1272/2008 класифікується як небезпечна хімічна речовина: клас 2.

Упаковка

Сталеві відра масою 25 кг.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнезахисна обробка Ammokote® WS полягає в нанесенні на поверхню деревини засобу та, за необхідності, захисного або декоративного лакофарбового покриття.

Умови застосування: при температурі від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря до 80%.

Застосування матеріалів системи вогнезахисного покриття повинен здійснювати лише кваліфікований персонал відповідно до актуалізованої версії «Регламенту робіт з вогнезахисту на засіб вогнебіозахисний Ammokote® WS».

За додатковою інформацією прохання зв'язатись з нашою службою технічної підтримки.

Підготовка поверхні

Поверхня дерев'яних конструкцій повинна бути очищена від забруднень, пилу, жирних плям, а також від наявного лакофарбового покриття. Деревина повинна бути сухою, без гнильних ушкоджень, вологість не повинна перевищувати 15-18 %.

+38 (044) 331 24 30

+38 (067) 323 24 30

Ammokote® WS

ammokote.com

Ammokote® WS

від 09.01.24

стор. 2 з 2

Нанесення засобу на раніше оброблену деревину (у тому числі й з вогнезахисним просоченням) потребує погодження з виробником засобу.

У разі виникнення питань, щодо придатності поверхні деревини до нанесення вогнебіозахисного засобу зв'язатися з нашою службою технічної підтримки.

Застосування Ammokote® WS

Перед застосуванням Ammokote® WS треба ретельно перемішати міксером з гвинтовою насадкою. Розбавляти засіб не рекомендується. За необхідності допускається додавати до 5 % розчинника «Ammokote Solvent». Використання інших марок розчинників вимагає узгодження з виробником засобу. Засіб може наноситися як механізованим способом (агрегатами пневматичного або безповітряного розпилення) так і вручну за допомогою пензлів та валиків. Міжшарова сушка покриву повинна становити близько 2 годин при температурі повітря не нижче 15 °C і вологості повітря 70 %.

Застосування захисних та декоративних покриттів

Для захисту від впливів навколишнього середовища або для надання вогнезахисному покриву Ammokote® WS інших кольорових відтінків необхідно нанесення захисних або декоративних лакофарбових покриттів.

Застосування захисних або декоративних лакофарбових матеріалів можливе за умови повного висихання Ammokote® WS.

У якості захисних або декоративних покриттів рекомендується використовувати Ammokote® TOP або інші лакофарбові матеріали, перелік яких надано виробником Ammokote® WS.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування здійснюється усіма видами критого транспорту.

Умови транспортування та зберігання – при температурі від -20 °C до +30 °C та вологості повітря до 70%. Строк зберігання – 12 міс з дати виробництва.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Для отримання будь якої додаткової інформації прохання звертатися в нашу службу технічної підтримки. Більш повну технічну інформацію та документацію, яка згадана у цій технічній специфікації, можливо отримати на сторінці:

<https://ammokote.com/uk/product/vognezahisna-farba-ammokote-WS/>.

Виробник/Постачальник

ТОВ Ковлар Груп
04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г
+38 (044) 331 24 30; +38 (067) 323 24 30
www.ammokote.com, info@kovlargroup.com