



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0177-25

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

25 листопада 2025 р. до 13 червня 2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат
видано

Certificate is issued on

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Продукція

Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю на водній основі)
«Засіб вогнезахисний «Аммокоде MW-90» для вогнезахисту сталевих
несучих будівельних конструкцій.
Класифікація за вогнестійкістю, ґрунтувальні покриття, класифікація реакції
на вогонь і стійкості до зовнішніх кліматичних впливів відповідно до
додатків №№ 1 - 6

20.30.22

(код(и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code(s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Comply with the requirements

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3 табл.1;
ДСТУ EN 16623:2015 «Фарби та лаки. Реактивні покриття для вогнезахисту металевих поверхонь.
Визначення, вимоги, властивості та маркування. (EN 16623:2015, IDT)» пп. 5.1, 5.2, 5.3.
ДСТУ EN 13501-2:2022 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій.
Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість (крім складників
вентиляційних систем) (EN 13501-2:2016, IDT)»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Manufacturer

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, код ЄДРПОУ 39875591

Місце
виробництва

Place of production

ТОВ «КОВЛАР ГРУП»,
08606, Київська обл., м. Васильків, вул. Прорізна, 1,
03151, м. Київ, вул. Волинська, 65

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (095) 200-82-50; (044) 457-69-23

Додаткова
інформація

Additional information

Продукція, що виробляється серійно.
Схема № 5 Сертифікація продукції, що випускається серійно з оцінюванням (перевіркою)
системи управління якістю (розширення сфери сертифікації).
Порядок виконання робіт та витрата матеріалу відповідно до Регламенту робіт з вогнезахисту
«Засіб вогнезахисний «Аммокоде MW-90» для сталевих будівельних конструкцій. Типи стійкості
до зовнішніх кліматичних впливів: Z₁, Z₂, Y. Витрата продукції при нанесенні (без урахування
технологічних втрат) складає 1,70 кг/м² на 1 мм покриття в сухому стані. Передбачуваний термін
служби нанесеного покриття для використання за призначенням упродовж терміну від 10 років
до 25 років за умови належного використання і відповідного догляду за ним.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

Протоколи випробувань від 27.02.2020 № 1/СПК-20, від 30.11.2021 № 9/ПР-21, від 06.10.2025
№1/СПК-25 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний
до 10.04.2029).

Протоколи випробувань від 30.07.2021 №97к/21, від 20.08.2025 №80к/25 випробувальної
лабораторії ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».
Протоколи класифікації за стійкістю до зовнішніх впливів від 17.02.2022 №ПРВ-217-7833.21-
001, від 28.10.2025 №88к/25 випробувальної лабораторії ДП «Державний науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій».
Рішення ОС «ЦСМВ» № 136/25 від 25.11.2025 про надання сертифікації

На підставі

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності
CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0177-25 від 25 листопада 2025 р. до 13 червня 2027 р.

Проектна Температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина δ, м	Коефіцієнт перерізу Am/V, м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 30							
		Мінімальна товщина покриття за якої температура нижче за проектну, мм							
0,01563	64	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,01429	70	0,26	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,01250	80	0,31	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,01111	90	0,36	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,01000	100	0,40	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00909	110	0,44	0,29	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00833	120	0,48	0,33	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00769	130	0,52	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00714	140	0,55	0,39	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00667	150	0,58	0,41	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00625	160	0,62	0,44	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00588	170	0,64	0,47	0,30	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00556	180	0,67	0,49	0,32	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00526	190	0,70	0,51	0,34	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00500	200	0,73	0,53	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00476	210	0,75	0,56	0,38	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00455	220	0,77	0,58	0,39	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00435	230	0,79	0,59	0,41	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00417	240	0,82	0,61	0,42	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00400	250	0,84	0,63	0,44	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00385	260	0,86	0,65	0,45	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00370	270	0,87	0,66	0,47	0,29	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00357	280	0,89	0,68	0,48	0,30	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00345	290	0,91	0,69	0,49	0,31	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00333	300	0,93	0,71	0,50	0,32	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00323	310	0,94	0,72	0,52	0,33	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00313	320	0,96	0,73	0,53	0,34	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00303	330	0,97	0,75	0,54	0,34	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00294	340	0,99	0,76	0,55	0,35	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00286	350	1,00	0,77	0,56	0,36	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00278	360	1,01	0,78	0,57	0,37	0,24	0,24	0,24	0,24
0,00270	370	1,03	0,79	0,58	0,38	0,24	0,24	0,24	0,24

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності
CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0177-25 від 25 листопада 2025 р. до 13 червня 2027 р.

Проектна Температура, °C	400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина δ , м	Клас вогнестійкості R 45							
Коефіцієнт перерізу $A_{p/V}$, м ⁻¹	Мінімальна товщина покриття за якої температура нижче за проектну, мм							
0,01563	64	0,55	0,42	0,31	0,24	0,24	0,24	0,24
0,01429	70	0,61	0,47	0,35	0,24	0,24	0,24	0,24
0,01250	80	0,69	0,55	0,42	0,30	0,24	0,24	0,24
0,01111	90	0,78	0,62	0,48	0,35	0,24	0,24	0,24
0,01000	100	0,85	0,69	0,54	0,41	0,28	0,24	0,24
0,00909	110	0,92	0,75	0,60	0,46	0,33	0,24	0,24
0,00833	120	0,99	0,81	0,65	0,50	0,37	0,24	0,24
0,00769	130	1,05	0,87	0,70	0,55	0,41	0,28	0,24
0,00714	140	1,11	0,92	0,75	0,59	0,45	0,31	0,24
0,00667	150	1,17	0,97	0,79	0,63	0,48	0,34	0,24
0,00625	160	1,23	1,02	0,84	0,67	0,51	0,37	0,24
0,00588	170	1,28	1,07	0,88	0,71	0,55	0,40	0,26
0,00556	180	1,33	1,11	0,92	0,74	0,58	0,43	0,29
0,00526	190	1,37	1,15	0,96	0,77	0,61	0,45	0,31
0,00500	200	1,42	1,19	0,99	0,81	0,63	0,48	0,33
0,00476	210	1,46	1,23	1,03	0,84	0,66	0,50	0,35
0,00455	220	1,50	1,27	1,06	0,87	0,69	0,52	0,37
0,00435	230	1,54	1,30	1,09	0,89	0,71	0,54	0,39
0,00417	240	1,57	1,34	1,12	0,92	0,74	0,56	0,41
0,00400	250	1,61	1,37	1,15	0,95	0,76	0,58	0,42
0,00385	260	1,64	1,40	1,18	0,97	0,78	0,60	0,44
0,00370	270	-	1,43	1,20	0,99	0,80	0,62	0,46
0,00357	280	-	1,46	1,23	1,02	0,82	0,64	0,47
0,00345	290	-	1,49	1,25	1,04	0,84	0,66	0,49
0,00333	300	-	1,51	1,28	1,06	0,86	0,67	0,50
0,00323	310	-	1,54	1,30	1,08	0,88	0,69	0,51
0,00313	320	-	1,56	1,32	1,10	0,90	0,71	0,53
0,00303	330	-	1,59	1,34	1,12	0,91	0,72	0,54
0,00294	340	-	1,61	1,37	1,14	0,93	0,73	0,55
0,00286	350	-	1,63	1,39	1,16	0,95	0,75	0,56
0,00278	360	-	-	1,40	1,17	0,96	0,76	0,58
0,00270	370	-	-	1,42	1,19	0,98	0,78	0,59

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК 3

до сертифіката відповідності
CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0177-25 від 25 листопада 2025 р. до 13 червня 2027 р.

Проектна Температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина δ, м	Коефіцієнт перерізу Am/V, м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 60							
		Мінімальна товщина покриття за якої температура нижче за проектну, мм							
0,01563	64	0,88	0,73	0,60	0,48	0,37	0,27	0,24	0,24
0,01429	70	0,96	0,80	0,66	0,54	0,42	0,32	0,24	0,24
0,01250	80	1,08	0,91	0,76	0,63	0,50	0,39	0,29	0,24
0,01111	90	1,19	1,02	0,86	0,71	0,58	0,46	0,35	0,25
0,01000	100	1,30	1,12	0,95	0,79	0,66	0,53	0,41	0,30
0,00909	110	1,40	1,21	1,03	0,87	0,72	0,59	0,47	0,35
0,00833	120	1,50	1,30	1,11	0,94	0,79	0,65	0,52	0,40
0,00769	130	1,59	1,38	1,19	1,01	0,85	0,71	0,57	0,45
0,00714	140	-	1,46	1,26	1,08	0,91	0,76	0,62	0,49
0,00667	150	-	1,53	1,33	1,14	0,97	0,81	0,67	0,53
0,00625	160	-	1,60	1,39	1,20	1,02	0,86	0,71	0,57
0,00588	170	-	-	1,45	1,26	1,07	0,91	0,75	0,61
0,00556	180	-	-	1,51	1,31	1,12	0,95	0,79	0,65
0,00526	190	-	-	1,57	1,36	1,17	0,99	0,83	0,68
0,00500	200	-	-	1,62	1,41	1,22	1,04	0,87	0,71
0,00476	210	-	-	-	1,46	1,26	1,07	0,90	0,75
0,00455	220	-	-	-	1,50	1,30	1,11	0,94	0,78
0,00435	230	-	-	-	1,55	1,34	1,15	0,97	0,81
0,00417	240	-	-	-	1,59	1,38	1,18	1,00	0,83
0,00400	250	-	-	-	1,63	1,41	1,22	1,03	0,86
0,00385	260	-	-	-	-	1,45	1,25	1,06	0,89
0,00370	270	-	-	-	-	1,48	1,28	1,09	0,91
0,00357	280	-	-	-	-	1,52	1,31	1,12	0,94
0,00345	290	-	-	-	-	1,55	1,34	1,14	0,96
0,00333	300	-	-	-	-	1,58	1,37	1,17	0,98
0,00323	310	-	-	-	-	1,61	1,39	1,19	1,01
0,00313	320	-	-	-	-	1,64	1,42	1,22	1,03
0,00303	330	-	-	-	-	-	1,44	1,24	1,05
0,00294	340	-	-	-	-	-	1,47	1,26	1,07
0,00286	350	-	-	-	-	-	1,49	1,28	1,09
0,00278	360	-	-	-	-	-	1,51	1,30	1,11
0,00270	370	-	-	-	-	-	1,54	1,32	1,12

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 4
до сертифіката відповідності
CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0177-25 від 25 листопада 2025 р. до 13 червня 2027 р.

Проектна Температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина δ , м	Коефіцієнт перерізу $\Lambda m/V$, м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 90							
		Мінімальна товщина покриття за якої температура нижче за проектну, мм							
0,01563	64	-	1,34	1,18	1,03	0,90	0,77	0,66	0,56
0,01429	70	-	1,46	1,28	1,13	0,99	0,86	0,74	0,63
0,01250	80	-	1,64	1,45	1,28	1,13	0,99	0,86	0,75
0,01111	90	-	-	1,61	1,43	1,27	1,12	0,98	0,85
0,01000	100	-	-	-	1,57	1,40	1,24	1,09	0,96
0,00909	110	-	-	-	-	1,52	1,35	1,20	1,05
0,00833	120	-	-	-	-	1,63	1,46	1,30	1,15
0,00769	130	-	-	-	-	-	1,56	1,39	1,24
0,00714	140	-	-	-	-	-	-	1,48	1,32
0,00667	150	-	-	-	-	-	-	1,57	1,40
0,00625	160	-	-	-	-	-	-	-	1,48
0,00588	170	-	-	-	-	-	-	-	1,55
0,00556	180	-	-	-	-	-	-	-	1,62

Проектна Температура, °C		400	450	500	550	600	650	700	750
Зведена товщина δ , м	Коефіцієнт перерізу $\Lambda m/V$, м ⁻¹	Клас вогнестійкості R 120							
		Мінімальна товщина покриття за якої температура нижче за проектну, мм							
0,01563	64	-	-	-	-	1,42	1,28	1,14	1,02
0,01429	70	-	-	-	-	1,55	1,40	1,26	1,13
0,01250	80	-	-	-	-	-	1,59	1,44	1,30
0,01111	90	-	-	-	-	-	-	1,61	1,46
0,01000	100	-	-	-	-	-	-	-	1,61

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 5
до сертифіката відповідності
CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0177-25 від 25 листопада 2025 р. до 13 червня 2027 р.

1. Ґрунтувальні покриття для вогнезахисного матеріалу

Тип ґрунтувального покриття	Назва ґрунтувального покриття	Номинальна товщина сухої плівки (DFT) ґрунтувального покриття, мкм	Товщина ґрунтувального покриття, мкм	
			мінімальна	максимальна
Алкідний	Універсальне ґрунтувальне покриття	100	50	150

2. Зовнішні захисні покриття для вогнезахисного матеріалу

Тип зовнішнього захисного покриття	Назва зовнішнього захисного покриття	Номинальна товщина сухої плівки (DFT) зовнішнього захисного покриття, мкм	Товщина зовнішнього захисного покриття, мкм	
			мінімальна	максимальна
Акриловий	«Ammokote TOP-W»	70	70	105

Заст. керівника органу з сертифікації
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 6
до сертифіката відповідності
CERTIFICATE OF CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0177-25 від 25 листопада 2025 р. до 13 червня 2027 р.

Ґрунтувальні покриття для вогнезахисного матеріалу

Тип ґрунтувального покриття	Назва ґрунтувального покриття	Номінальна товщина сухої плівки (DFT) ґрунтувального покриття, мкм	Товщина ґрунтувального покриття, мкм	
			мінімальна	максимальна
Алкідний	Універсальне ґрунтувальне покриття	100	50	150

Зовнішні захисні покриття для вогнезахисного матеріалу

Тип зовнішнього захисного покриття	Назва зовнішнього захисного покриття	Номінальна товщина сухої плівки (DFT) зовнішнього захисного покриття, мкм	Товщина зовнішнього захисного покриття, мкм	
			мінімальна	максимальна
Акриловий	«Ammokote TOP-W»	70	70	105

Класифікація стійкості до зовнішніх кліматичних впливів системи покриття вогнезахисним матеріалом
«Засіб вогнезахисний «Ammokote MW-90» відповідно до ДСТУ EN 16623:2015

Назва матеріалу зовнішнього захисного покриття	Класифікація за стійкістю до зовнішніх (кліматичних) умов впливу відповідно до ДСТУ EN 16623:2015		
	Тип Z ₂	Тип Z ₁	Тип Y
Без зовнішнього захисного покриття	X	-	-
Зовнішнє захисне покриття «Ammokote TOP-W»	X	X	X

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)