

Перелік ґрунтувальних лакофарбових матеріалів для сталевих конструкцій, які є сумісними з вогнезахисними покриттями Ammokote

Найменування матеріалу	Тип лакофарбового матеріалу	Товщина лакофарбового покритву	
		min, мм	max, мм
Ammokote PRIMER	Алкідна основа	0,04	0,12
ГФ-021 ¹⁾		0,04	0,12
KRONOCOR PR		0,04	0,12
KRONOCOR PE		0,04	0,12
MAGNUM 015		0,04	0,12
ЭП-0199 ¹⁾	2-х компонентна епоксидна основа	0,05	0,14
KRONOCOAT UNIVERSAL		0,04	0,12
KRONOCOAT FAST DRY		0,03	0,11
EPOXYKOR PRIMER		0,04	0,12
Penguard EXPRESS		0,05	0,15

¹⁾ Вітчизняні або іноземні виробники, показники якості лакофарбових матеріалів яких відповідають вимогам, що висуваються замовником антикорозійного захисту до підготовки поверхні, ступеню та системи антикорозійного захисту, терміну служби лакофарбових покриттів тощо.

Дозволяється використовувати інший ґрунтувальний лакофарбовий матеріал того ж самого типу за умови, що товщина покритву знаходиться в межах, вказаних у таблиці. Будь-які менші значення товщини є прийнятними за умови, що менше значення товщини не менше за значення, рекомендоване виробником лакофарбового матеріалу (п. 2.3.4.2 EAD 350402-00-1106, п. 5.4.2 ДСТУ EN 16623:2015).

Наведені дані ґрунтуються на найкращих знаннях, результатах випробувань та на позитивному практичному досвіді, отриманому під час експлуатації систем вогнезахисту Ammokote. Перелік лакофарбових матеріалів надається для інформації проєктувальникам та замовникам, які несуть повну відповідальність за прийняті технічні рішення в частині застосування ґрунтувальних лакофарбових матеріалів в залежності від умов експлуатації, терміну служби та інших вимог, пов'язаних зі збереженням експлуатаційних характеристик систем вогнезахисту.

Для отримання додаткової інформації зверніться до технічної підтримки компанії Ковлар Груп.