ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Торгова назва
Захисний покрив Ammokote TOP.

Опис
Захисний покрив Ammokote TOP – алкідний лакофарбовий матеріал для захисту та декоративного оздоблення вогнезахисних систем Ammokote з підвищеною хімічною та атмосферостійкістю.
.

Галузь застосування
Захисний покрив Ammokote TOP призначено для застосування у вогнезахисних системах різного типу (тонкошаровий реактивний покрив, штукатурний покрив, плити тощо) з метою запобігання їх деградації під впливом умов навколишнього середовища та/або для декоративних цілей.
Ammokote TOP надійно захищає системи вогнезахисту від підвищеної вологості у приміщеннях під час експлуатації, від короткострокової дії атмосферних опадів, перепадів температур, миючих розчинів, індустріальних олій та ін.
Покрив Ammokote TOP має необхідну адгезію до різних типів вогнезахисних покривів, а також підвищену міцність та твердість.

Фізико-хімічні характеристики

Зовнішній вигляд покриву	Рівний, однорідний, без зморшок та сторонніх включень, білого кольору*)
Масова доля нелетких речовини, %, не менше	50
Час витікання з лійки з діаметром сопла 4 мм за температури (20±1) °С, с, не менше	45
Ступень перетиру, мкм, не більше	50
Час висихання покриву до ступеня 3, год, не більше	24
Адгезія покриву, бал, не більше	1

*) Може постачатися інших кольорових відтінків за RAL глянцевого, напівглянцевого та матового виконання.

Схвалення/класифікація
Паспорт безпеки №01/2026/UA відповідно до Регламенту (ЄС) 1907/2006. Згідно з Директивою 2004/42/ЄС та Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (наказ МЕРТ №1394 від 02.10.18 р.) відноситься до підкатегорії A/9 (SB), ЛОС < 500 г/л. За Регламентом (ЄС) № 1272/2008 класифікується як небезпечна хімічна речовина: клас 2.

Упаковка
Сталеві відра масою 25 кг або інша тара за згодою із замовником

ЗАСТОСУВАННЯ

Умови застосування: при температурі від +5 °С до +35 °С та відносній вологості повітря до 80 %.
Температура поверхні, що захищається повинна бути не менше ніж на 3 °С вище точки роси.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до нашої служби технічної підтримки.

Вимоги до поверхні, що захищається
Перед нанесенням захисного шару слід провести візуальний огляд вогнезахищених конструкцій – вогнезахисний покрив повинен бути повністю сухим, поверхня чистою, без тріщин та пошкоджень.
Нанесення Ammokote TOP на не повністю суху поверхню вогнезахисного покриву може призвести до відшарування, появи зморшок та тріщин на поверхні.

Нанесення Ammokote TOP
Перед застосуванням Ammokote TOP треба ретельно перемішати міксером з гвинтовою насадкою не менше 5 хвилин до повного зникнення осаду та утворення однорідної суміші по всьому об'єму тари. Дозволяється додавати до 5 % розчинника Ammokote SOLVENT. Для отримання якісного захисного шару

температура Ammokote TOP при нанесенні повинна бути близька до температури поверхні, що захищається.

Захисний покрив наносять пневматичним та безповітряним розпиленням, пензлями, валиками.
Пневматичне розпилення: тиск повітря – 1,5 - 2,5 бар; діаметр сопла – 0,013" - 0,015";
Безповітряне розпилення: тиск матеріалу – 100 - 150 бар; діаметр сопла – 0,013" - 0,019".

При механізованому нанесення захисний покрив Ammokote TOP наносять тонкими рівномірними шарами. Витрата Ammokote TOP залежить від типу вогнезахисного покриву що захищається та становить не менше 150-170 г/м^2 без урахування технологічних втрат, які залежать від способу нанесення, ступеня розпилу, устаткування, що застосовується, шорсткості поверхні тощо. Товщина сухого шару покриву Ammokote TOP повинна складати не менше 70-80 мкм.
При нанесенні вручну в залежності від площі та конфігурації конструкції, що фарбується, використовують валики (без ворсу, переважно велюр) та пензлі з натуральних волокон різних розмірів та форм.
Час висихання Ammokote TOP залежить від низки факторів: температурно-вологісних параметрів навколишнього середовища, руху повітря, кількості та товщини нанесених шарів тощо. Час міжшарового сушіння становить не менше 10 год., при температурі 20-25 °С та вологості повітря до 70 %.
Захисний покрив Ammokote TOP набуває усіх необхідних експлуатаційних характеристик за 10-14 днів після нанесення останнього шару.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування здійснюється усіма видами критого транспорту.
Умови транспортування та зберігання – при температурі від -20 °С до +30 °С та вологості повітря до 70%.
Термін зберігання – 18 міс з дати виготовлення.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до нашої служби технічної підтримки.
Більш повну технічну інформацію та документацію, яка згадана у цій технічній специфікації, можливо отримати на офіційній сторінці виробника за посиланням:
https://ammokote.com/uk/product/ammokote-top-uk/

Виробник/Постачальник
ТОВ Ковлар Груп
04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г
+38 (067) 323 24 30
www.ammokote.com, info@kovlargroup.com