

Ammokote® TOP-W

від 08.01.26 р.

стор. 1 з 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Торгова назва

Захисний покритв Ammokote TOP-W.

Опис

Захисний покритв Ammokote TOP-W – водний лакофарбовий матеріал для захисту та декоративного оздоблення вогнезахисних систем Ammokote з підвищеною хімічною та атмосферостійкістю.

Галузь застосування

Захисний покритв Ammokote TOP-W призначено для застосування у вогнезахисних системах різного типу (тонкошаровий реактивний покритв, штукатурний покритв, плити тощо) з метою запобігання їх деградації під впливом умов зовнішніх чинників, навколишнього середовища та/або для декоративних цілей.

Ammokote TOP-W надійно захищає системи вогнезахисту від підвищеної вологості, дії хімічних речовин під час експлуатації, від короткострокового впливу атмосферних опадів, перепадів температур, миючих розчинів, індустриальних олій та ін.

Покритв Ammokote TOP-W має необхідну адгезію до різних типів вогнезахисних покриттів, підвищену міцність та твердість, забезпечує довготривалу стійкість до зносу та механічних навантажень. Покритв еластичний та морозостійкий, зберігає свої властивості в температурному діапазоні від -30 °C до +90 °C.

Фізико-хімічні характеристики

Зовнішній вигляд покритву	Рівний, однорідний, без тріщин та пошкоджень, білого кольору
Масова доля нелетких речовин, %, не менше	50
Густина, г/см ³	1,18-1,22
Динамічна в'язкість при (20±1) °C, Па·с, не менше	5
Ступень перетиру, мкм, не більше	50
pH при (20±1) °C	7-8
Час висихання покритву до ступеня 3, год, не більше	36

Схвалення/класифікація

Паспорт безпеки №02/2026/UA відповідно до Регламенту (ЄС) 1907/2006. Згідно з Директивою 2004/42/ЄС та Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (наказ МЕРТ №1394 від 02.10.18 р.) відноситься до підкатегорії A/9 (WB), ЛОС < 140 г/л. За Регламентом (ЄС) № 1272/2008 класифікується як небезпечна хімічна речовина.

Упаковка

Сталеві відра масою 25 кг або інша тара за згодою із замовником.

ЗАСТОСУВАННЯ

Умови застосування: при температурі від +5 °C до +35 °C та відносній вологості повітря до 80 %.

Температура поверхні повинна бути не менше ніж на 3 °C вище точки роси.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до нашої служби технічної підтримки.

Вимоги до поверхні, що захищається

Перед нанесенням захисного шару слід провести візуальний огляд вогнезахисних конструкцій – вогнезахисний покритв повинен бути повністю сухим, поверхня чистою, без тріщин та пошкоджень.

Нанесення Ammokote TOP-W на не повністю суху поверхню вогнезахисного покритву може призвести до відшарування, появи зморшок та тріщин на поверхні.

Нанесення Ammokote TOP-W

Перед застосуванням Ammokote TOP-W треба ретельно перемішати міксером з гвинтовою насадкою не менше 5 хвилин до повного зникнення осаду та утворення однорідної суміші по всьому об'єму тари. Для отримання якісного захисного шару при нанесенні температура Ammokote TOP-W повинна бути близька до температури поверхні, що фарбується.

Ammokote® TOP-W

від 08.01.26 р.

стор. 2 з 2

Захисний покриття наносять пневматичним та безповітряним розпиленням, пензлями, валиками.

Пневматичне розпилення: тиск повітря – 1,5 - 2,5 бар; діаметр сопла – 0,013" - 0,015";

Безповітряне розпилення: тиск матеріалу – 100 - 150 бар; діаметр сопла – 0,013" - 0,019".

При механізованому нанесення захисний покриття Ammokote TOP-W наносять тонкими рівномірними шарами.

Витрата Ammokote TOP-W залежить від типу вогнезахисного покриття що захищається та становить не менше 150-160 г/м² без урахування технологічних втрат, які залежать від способу нанесення, ступеня розпилення, устаткування, що застосовується, шорсткості поверхні тощо. Товщина шару сухого покриття Ammokote TOP-W повинна складати не менше 70-80 мкм.

При нанесенні вручну в залежності від площі та конфігурації конструкції, що фарбується, використовуються валики (без ворсу, переважно велюр) та пензлі з натуральних волокон різних розмірів та форм.

Час висихання Ammokote TOP-W залежить від низки факторів: температурно-вологісних параметрів навколишнього середовища, руху повітря, кількості та товщини нанесених шарів тощо. Час міжшарового сушіння становить не менше 3 год., при температурі 20-25 °C та вологості повітря до 70 %.

Захисний покриття Ammokote TOP-W набуває усіх необхідних експлуатаційних характеристик за 5-7 днів після нанесення останнього шару.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування здійснюється усіма видами критого транспорту.

Умови транспортування та зберігання – при температурі від +5 °C до +30 °C і вологості повітря до 70%.

Термін зберігання – 18 міс з дати виготовлення.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до нашої служби технічної підтримки.

Більш повну технічну інформацію та документацію, яка згадана у цій технічній специфікації, можливо отримати на сторінці:

<https://ammokote.com/uk/product/ammokote-top-w/>

Виробник/Постачальник

ТОВ Ковлар Груп

04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г

+38 (067) 323 24 30

www.ammokote.com, info@kovlargroup.com